BELORA

BELORA Blanc 01


BELORA Beige 90


BELORA Taupe 95

BELORA Acier 18


BELORA Turquoise 53

BELORA Mousse 92


BELORA Fuchsia 33


BELORA Prune 84

BELORA BPI 00

BELORA BPI 00


BELORA Pourpre 146


BELORA Marron 102

BELORA Mauve 68


BELORA Océan 91

BELORA Marine 25


BELORA Noir 10


BELORA Crème 02

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

BELORA Rouge 22

Ce tissu obscurcissant uni se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris. Il ne dispose pas de classement au feu M1.

Propriétés techniques

Thermique Acoustique

Applications Store bateau - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester

Poids 260 g/m² **Laize** 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 30 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	NF 12952	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.88**
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) :	**0.90**
	Classe d'absorption acoustique (a_w) :	**A**
Indices optiques	Réflexion lumière :	**55 %**
	Absorption lumière :	**45 %**
	Transmission lumière :	**0 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**53 %**
	absorption solaire :	**47 %**
	Transmission solaire :	**0 %**
	Transmission UV :	**0 %**
	Gtot :	**Gt 40 % Fc 67 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**17**
	Trame	**27**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**87**
	Trame	**110**