




BIOSAT




BIOSAT Blanc 01




BIOSAT Ivoire 02




BIOSAT Safran 05




BIOSAT Mandarine 06




BIOSAT Anis 62




BIOSAT Lilas 19




BIOSAT Glacier 43




BIOSAT Pervenche 13



BIOSAT BPI 00



BIOSAT Lin 11




BIOSAT Lagon 110



BIOSAT Arctique 58



BIOSAT Violine 105





BIOSAT Pacifique 54



sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



BIOSAT Blé 26

Conjuguiez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Antibactérien



Antiviral



Acoustique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Rideau de séparation

Composition polyester/polyester FR bioactive

Poids 135 g/m² Laize 280 cm



Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--|
| Non feu | M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : 0.72 |
| Antibactérien | Oui |
| Indices optiques | Réflexion lumière : 57 % |
| | Absorption lumière : 16 % |
| | Transmission lumière : 27 % |
| Indices thermiques | réflexion solaire : 53 % |
| | absorption solaire : 19 % |
| | Transmission solaire : 28 % |
| | Transmission UV : 2 % |
| | Gtot : Gt 40 % Fc 68 % |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) 6 |
| | Boulochage 5 |
| | Stabilité dimensionnelle (%) |
| | Chaîne -0.5 |
| | Trame -0.5 |
| | Martindale (Cycles) 14000 |
| | Allongement rupture (mm) |
| | Chaîne 43 |
| | Trame 37 |
| | Résistance rupture (daN) |
| | Chaîne 42 |
| Trame 129 | |



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected