BIOSAT

BIOSAT Blanc 01

BIOSAT Ivoire 02

BIOSAT Blé 26

BIOSAT Safran 05


BIOSAT Mandarine 06


BIOSAT Anis 62


BIOSAT Lilas 19


BIOSAT Pervenche 13

BIOSAT BPI 00


BIOSAT Lin 11


BIOSAT Lagon 110


BIOSAT Arctique 58


BIOSAT Violine 105


BIOSAT Pacifique 54

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

BIOSAT Glacier 43

Conjuguez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

Propriétés techniques

Non feu · Thermique · Antibactérien · Antiviral · Acoustique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Rideau de séparation

Composition polyester/polyester FR bioactive

Poids 135 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.72**
Antibactérien	Oui	
Indices optiques	Réflexion lumière :	**57 %**
	Absorption lumière :	**16 %**
	Transmission lumière :	**27 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**53 %**
	absorption solaire :	**19 %**
	Transmission solaire :	**28 %**
	Transmission UV :	**2 %**
	Gtot :	**Gt 40 % Fc 68 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**6**
	Boulochage	**5**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-0.5**
	Trame	**-0.5**
	Martindale (Cycles)	**14000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**43**
	Trame	**37**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**42**
	Trame	**129**