BOREAL


BOREAL Turquoise 53

BOREAL Océan 91


BOREAL Acier 18


BOREAL Gris 97


BOREAL Blanc 01


BOREAL Crème 02


BOREAL Mastic 48


BOREAL Taupe 95


BOREAL Chocolat 70


BOREAL Noir 10


BOREAL Mousse 92


BOREAL Moutarde 47


BOREAL Terracotta 65


BOREAL Orange 15


BOREAL Fuchsia 33


BOREAL Bordeaux 04


BOREAL Prune 84


BOREAL BPI 00


BOREAL BPI 00

BOREAL cactus 36

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

BOREAL

BOREAL emeraude 88



BOREAL nuit 128

BOREAL Titanium 98

BOREAL Faience 149



BOREAL Indigo 144

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



BOREAL Cuivre 50

Ce tissu uni se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris, il répond à tous les styles et ambiances.

Propriétés techniques

Non feu · Thermique · Acoustique

Applications Store bateau - Cache sommier - Doublure - Chemins de lit - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 260 g/m² **Laize** 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.88**
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) :	**0.90**
	Classe d'absorption acoustique (a_w) :	**A**
Indices optiques	Réflexion lumière :	**55 %**
	Absorption lumière :	**45 %**
	Transmission lumière :	**0 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**53 %**
	absorption solaire :	**47 %**
	Transmission solaire :	**0 %**
	Transmission UV :	**0 %**
	Gtot :	**Gt 40 % Fc 67 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**17**
	Trame	**27**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**87**
	Trame	**110**