

# COLLIOURE



COLLIOURE Olive 61



COLLIOURE Agrume 69



COLLIOURE Miel 17



COLLIOURE Mandarine  
93



COLLIOURE Océan 91



COLLIOURE Pervenche  
13



COLLIOURE Ardoise 08




COLLIOURE Glacier 43




COLLIOURE Souris 31




COLLIOURE Blanc 01




COLLIOURE Ivoire 02




COLLIOURE Naturel 26



COLLIOURE Brun 23




COLLIOURE Titanium 98




COLLIOURE Noir 12



COLLIOURE eucalyptus  
117



COLLIOURE navy 120



COLLIOURE lin 11



COLLIOURE  
Bergamotte 121



COLLIOURE Absinthe  
132



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

# COLLIOURE



COLLIOURE Arctique 58



COLLIOURE Saumon  
143



COLLIOURE Tomette 60



COLLIOURE Terre 107



COLLIOURE Aubergine  
27



COLLIOURE Cacao 168



COLLIOURE Chataigne  
55



COLLIOURE Chamois  
111




COLLIOURE Pêche 52



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*



# COLLIOURE marine 25

Ce tissu uni sérégé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

## Propriétés techniques



Non feu




Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Cache sommier - Rideaux - Coussin - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 270 g/m<sup>2</sup> Laize 140 cm / 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : 10 %

Absorption lumière : 86 %

Transmission lumière : 4 %

Indices thermiques

réflexion solaire : 37 %

absorption solaire : 46 %

Transmission solaire : 17 %

Transmission UV : 5 %

Gtot : Gt 45 % Fc 76 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 4

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne -3

Trame -0.5

Allongement rupture (mm)

Chaîne 26

Trame 28

Résistance rupture (daN)

Chaîne 100

Trame 160



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected