ETEL

ETEL Blanc 01

ETEL Lin 11

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



ETEL Mastic 48

Délicat voilage à l'aspect lin.

Propriétés techniques

Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 105 g/m² **Laize** 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indices optiques	Réflexion lumière :	**26 %**
	Absorption lumière :	**26 %**
	Transmission lumière :	**48 %**
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	**32 %**
	absorption solaire :	**14 %**
	Transmission solaire :	**54 %**
	Transmission UV :	**46 %**
	Gtot :	**Gt 48 % Fc 81 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-0,5**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**19**
	Trame	**24**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**61**
	Trame	**51**