EUSTACHE SIENTA

EUSTACHE SIENTA
Naturel 26

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected





EUSTACHE SIENTA Ficelle 09

Tissu faux-uni, inspiré de l'ancien, du rustique et du tissage traditionnel avec un bel effet matière.

Propriétés techniques

Non feu · Acoustique · Tissus recyclés

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Coussin

Composition 40% polyester FR recyclé / 60% polyester FR

Poids 330 g/m² **Laize** 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.88**
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) :	**0.95**
	Classe d'absorption acoustique (a_w) :	**A**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**5**
	Boulochage	**4-5**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**1**
	Trame	**1**
	Martindale (Cycles)	**18000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**27**
	Trame	**22**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**110**
	Trame	**100**