



# MIRAGE 2




MIRAGE 2 Blanc 01



MIRAGE 2 Perle 96



MIRAGE 2 Crème 02




MIRAGE 2 Mastic 48



MIRAGE 2 Sienna 29



MIRAGE 2 Anthracite 38




MIRAGE 2 Noir 10




MIRAGE 2 Taupe 95




MIRAGE 2 Or 94



MIRAGE 2 Terre 107



MIRAGE 2 Chamois 111



MIRAGE 2 Bordeaux 04



MIRAGE 2 Bergamotte  
121




MIRAGE 2 Tilleul 103



MIRAGE 2 Kaki 148



MIRAGE 2 Emeraude 88




MIRAGE 2 Indigo 144



sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*



# MIRAGE 2 Aubergine 27

Cette toile unie envers aluminisé, est idéale pour protéger des rayonnements lumineux.  
Précautions d'utilisation : Tissu ne pouvant être installé en zone humide. Nettoyage à sec impératif. Attention : ce tissu n'est pas adapté pour une installation à l'horizontale.

## Propriétés techniques



Non feu




Thermique

Applications Store bateau - Store enrouleur - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR aluminisé

Poids 200 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien    

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS		
Indices optiques	Réflexion lumière :	55 %	
	Absorption lumière :	38 %	
	Transmission lumière :	7 %	
Indices thermiques	réflexion solaire :	56 %	
	absorption solaire :	37 %	
	Transmission solaire :	7 %	
	Transmission UV :	5 %	
	Gtot :	Gt 39 % Fc 66 %	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6	
	Stabilité dimensionnelle (%)	Chaîne	0
		Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	Chaîne	25
		Trame	23
	Résistance rupture (daN)	Chaîne	110
		Trame	140



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected