NOCTURNE

NOCTURNE Océan 91

NOCTURNE Arctique 58

NOCTURNE Cyan 90

NOCTURNE Abricot 08

NOCTURNE Orange 15

NOCTURNE Fuchsia 33

NOCTURNE Sienne 29

NOCTURNE Perle 96

NOCTURNE Grisé 03

NOCTURNE Crème 02

NOCTURNE Mastic 48

NOCTURNE Brun 23

NOCTURNE Taupe 95

NOCTURNE Noir 10

NOCTURNE anthracite 38

NOCTURNE absinthe 132

NOCTURNE aubergine 27

NOCTURNE Chamois 111

NOCTURNE Bordeaux 04

NOCTURNE Rubis 59

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

NOCTURNE

NOCTURNE Saumon 143

NOCTURNE Or 94

NOCTURNE Terre 107

NOCTURNE Amande 75

NOCTURNE Bergamotte 121

NOCTURNE Tilleul 103

NOCTURNE Prairie 125

NOCTURNE Sapin 126

NOCTURNE Ecume 82

NOCTURNE Beige 63

NOCTURNE Mordoré 133

NOCTURNE Galet 147

NOCTURNE BPI 00

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



NOCTURNE Mousse 92

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques

Non feu Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	**71 %**
	Absorption lumière :	**29 %**
	Transmission lumière :	**0 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**66 %**
	absorption solaire :	**34 %**
	Transmission solaire :	**0 %**
	Transmission UV :	**0 %**
	Gtot :	**Gt 35 % Fc 60 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**5**
	Boulochage	**3-4**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-0.5**
	Trame	**0**
	Martindale (Cycles)	**40000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**19**
	Trame	**22**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**37**
	Trame	**57**