



# NOCTURNE



NOCTURNE Arctique 58



NOCTURNE Cyan 90



NOCTURNE Mousse 92




NOCTURNE Abricot 08




NOCTURNE Orange 15



NOCTURNE Fuchsia 33



NOCTURNE Sienne 29



NOCTURNE Perle 96




NOCTURNE Gris  03




NOCTURNE Cr me 02




NOCTURNE Mastic 48




NOCTURNE Brun 23



NOCTURNE Taupe 95




NOCTURNE Noir 10



NOCTURNE anthracite  
38



NOCTURNE absinthe  
132



NOCTURNE aubergine  
27



NOCTURNE Chamois  
111



NOCTURNE Bordeaux  
04



NOCTURNE Rubis 59



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSI RES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*


# NOCTURNE




NOCTURNE Saumon  
143



NOCTURNE Or 94



NOCTURNE Terre 107



NOCTURNE Amande 75



NOCTURNE  
Bergamotte 121



NOCTURNE Tilleul 103



NOCTURNE Prairie 125



NOCTURNE Sapin 126



NOCTURNE Ecume 82




NOCTURNE Beige 63



NOCTURNE Mordoré  
133



NOCTURNE Galet 147



NOCTURNE BPI 00



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



# NOCTURNE Océan 91

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

## Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS		
Indices optiques	Réflexion lumière :	71 %	
	Absorption lumière :	29 %	
	Transmission lumière :	0 %	
Indices thermiques	réflexion solaire :	66 %	
	absorption solaire :	34 %	
	Transmission solaire :	0 %	
	Transmission UV :	0 %	
	Gtot :	Gt 35 % Fc 60 %	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	4	
	Boulochage	3-4	
	Stabilité dimensionnelle (%)	Chaîne	-0,5
		Trame	0
		Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	Chaîne	19
		Trame	22
		Résistance rupture (daN)	Chaîne
	Trame		57



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected