

SIENTO LITO




SIENTO LITO Girofle
186



SIENTO LITO Souris 31



SIENTO LITO Taupe 95



SIENTO LITO Minéral
157



SIENTO LITO Cachou
159



SIENTO LITO Poivre 181



SIENTO LITO Sapin 126




SIENTO LITO Poireau
162



SIENTO LITO Lichen 156



SIENTO LITO Cuivre 50



SIENTO LITO Lierre 124



SIENTO LITO Brousse
192



SIENTO LITO Cordage
172



SIENTO LITO Sahara
169



SIENTO LITO Lin 11



SIENTO LITO Hortensia
134



SIENTO LITO Lilas 19



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



SIENTO LITO Kaki 148

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés. La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière.

Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Décoration murale

Composition 100% polyester FR dont 90% de matière recyclée

Poids 335 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens **Raccord** ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien    

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / EN13773 : 2003 Class 1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : 0.76 Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a _w) : 0.70 Classe d'absorption acoustique (a _w) : C
Indices optiques	Réflexion lumière : 25 % Absorption lumière : 71 % Transmission lumière : 4 %
Indices thermiques	réflexion solaire : 41 % absorption solaire : 45 % Transmission solaire : 14 % Transmission UV : 2 % Gtot : Gt 44 % Fc 74 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) 5 Boulochage 1 Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne -1 Trame -0.5 Martindale (Cycles) 20000 Allongement rupture (mm) Chaîne 49 Trame 34 Résistance rupture (daN) Chaîne 140 Trame 79



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected