ASTRAL BPI 00
Support d'impression

STRATUS azur 137
Motif d'impression



# Support d'impression **ASTRAL BPI 00**
# Motif d'impression **STRATUS azur 137**

Support d'impression occultant

## Propriétés techniques

Non feu  Thermique

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

**Composition** 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

**Poids** 280 g/m²

**Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens ou sens normal

**Raccord** ↔ cm ↕ cm

**Conseils d'entretien**

**Label**

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Non feu | EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | **82 %** |
| | Absorption lumière : | **18 %** |
| | Transmission lumière : | **0 %** |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | **74 %** |
| | absorption solaire : | **26 %** |
| | Transmission solaire : | **0 %** |
| | Transmission UV : | **0 %** |
| | Gtot : | **Gt 33 % Fc 55 %** |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | **5** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0,5** |
| | Trame | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **26** |
| | Trame | **15** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **62** |
| | Trame | **31** |