



BELORA Taupe 95

Ce tissu obscurcissant uni se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris. Il ne dispose pas de classement au feu M1.

Propriétés techniques



Thermique



Acoustique

Applications Store bateau - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester

Poids 260 g/m² Laize 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 30 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	NF 12952
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : 0.88 Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a _w) : 0.90 Classe d'absorption acoustique (a _w) : A
Indices optiques	Réflexion lumière : 3 % Absorption lumière : 97 % Transmission lumière : 0 %
Indices thermiques	réflexion solaire : 27 % absorption solaire : 73 % Transmission solaire : 0 % Transmission UV : 0 % Gtot : Gt 48 % Fc 81 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) 4 Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne 0 Trame 0 Allongement rupture (mm) Chaîne 17 Trame 27 Résistance rupture (daN) Chaîne 87 Trame 110



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected