



# BIOSAT BPI 00

Conjuguiez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Antibactérien



Antiviral



Acoustique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Rideau de séparation

Composition polyester/polyester FR bioactive

Poids 135 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno																						
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : <b>0.72</b>																						
Antibactérien	Oui																						
Résistance	<table border="0"> <tr> <td>Boulochage</td> <td><b>5</b></td> </tr> <tr> <td>Stabilité dimensionnelle (%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Chaîne</td> <td><b>-0.5</b></td> </tr> <tr> <td>    Trame</td> <td><b>-0.5</b></td> </tr> <tr> <td>Martindale (Cycles)</td> <td><b>14000</b></td> </tr> <tr> <td>Allongement rupture (mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Chaîne</td> <td><b>43</b></td> </tr> <tr> <td>    Trame</td> <td><b>37</b></td> </tr> <tr> <td>Résistance rupture (daN)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Chaîne</td> <td><b>42</b></td> </tr> <tr> <td>    Trame</td> <td><b>129</b></td> </tr> </table>	Boulochage	<b>5</b>	Stabilité dimensionnelle (%)		Chaîne	<b>-0.5</b>	Trame	<b>-0.5</b>	Martindale (Cycles)	<b>14000</b>	Allongement rupture (mm)		Chaîne	<b>43</b>	Trame	<b>37</b>	Résistance rupture (daN)		Chaîne	<b>42</b>	Trame	<b>129</b>
Boulochage	<b>5</b>																						
Stabilité dimensionnelle (%)																							
Chaîne	<b>-0.5</b>																						
Trame	<b>-0.5</b>																						
Martindale (Cycles)	<b>14000</b>																						
Allongement rupture (mm)																							
Chaîne	<b>43</b>																						
Trame	<b>37</b>																						
Résistance rupture (daN)																							
Chaîne	<b>42</b>																						
Trame	<b>129</b>																						



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
 (Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected