



# ETEL Lin 11

Délicat voilage à l'aspect lin.

## Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 105 g/m<sup>2</sup> Laize 290 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : 26 %

Absorption lumière : 26 %

Transmission lumière : 48 %

Voile transparent

Oui

Indices thermiques

réflexion solaire : 32 %

absorption solaire : 14 %

Transmission solaire : 54 %

Transmission UV : 46 %

Gtot : Gt 48 % Fc 81 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 6

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne -0,5

Trame 0

Allongement rupture (mm)

Chaîne 19

Trame 24

Résistance rupture (daN)

Chaîne 61

Trame 51



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected