



LINOSA Anthracite 38

Ce tissu pare-soleil uni aspect lin, saura vous séduire pour une décoration naturelle et chaleureuse.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Coussin - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 260 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière :	9 %
Absorption lumière :	86 %
Transmission lumière :	5 %

Indices thermiques

réflexion solaire :	36 %
absorption solaire :	45 %
Transmission solaire :	19 %
Transmission UV :	8 %
Gtot :	Gt 45 % Fc 77 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)	3
Boulochage	1-2
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	-2
Trame	-0.5
Martindale (Cycles)	30000
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	25
Trame	25
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	140
Trame	100



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected