



LINOSA Muscade 175

Ce tissu pare-soleil uni aspect lin, saura vous séduire pour une décoration naturelle et chaleureuse.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Coussin

Composition 100% polyester FR

Poids 260 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien    

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno		
Indices optiques	Réflexion lumière :	33 %	
	Absorption lumière :	51 %	
	Transmission lumière :	16 %	
Indices thermiques	réflexion solaire :	46 %	
	absorption solaire :	28 %	
	Transmission solaire :	26 %	
	Transmission UV :	13 %	
	Gtot :	Gt 42 % Fc 71 %	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6	
	Boulochage	1-2	
	Stabilité dimensionnelle (%)	Chaîne	-2
		Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	30000	
	Allongement rupture (mm)	Chaîne	25
		Trame	25
	Résistance rupture (daN)	Chaîne	140
		Trame	100



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected