




LY Blanc 01  
Support d'impression



SCOURTIN Pacifique 54  
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Support d'impression **LY Blanc 01** Motif d'impression **SCOURTIN** **Pacifique 54**

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

### Propriétés techniques



Non feu



Transparent

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

**Composition** 100% polyester/polyester FR

**Poids** 90 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 290 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ cm ↑ cm

**Conseils d'entretien**      

**Label** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                    |                                   |                 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Non feu            | M1 / B1 / IMO PASS                |                 |
| Indices optiques   | Réflexion lumière :               | 33 %            |
|                    | Absorption lumière :              | 2 %             |
|                    | Transmission lumière :            | 65 %            |
| Voile transparent  | Oui                               |                 |
| Indices thermiques | réflexion solaire :               | 32 %            |
|                    | absorption solaire :              | 4 %             |
|                    | Transmission solaire :            | 64 %            |
|                    | Transmission UV :                 | 50 %            |
|                    | Gtot :                            | Gt 48 % Fc 81 % |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8) | 6               |
|                    | Stabilité dimensionnelle (%)      |                 |
|                    | Chaîne                            | 0               |
|                    | Trame                             | 0               |
|                    | Allongement rupture (mm)          |                 |
|                    | Chaîne                            | 69              |
|                    | Trame                             | 58              |
|                    | Résistance rupture (daN)          |                 |
|                    | Chaîne                            | 47              |
| Trame              | 24                                |                 |


# Motif d'impression SCOURTIN




SCOURTIN Beige 63




SCOURTIN Fuchsia 33




SCOURTIN Sapin 126




SCOURTIN Bergamote  
121




SCOURTIN Anthracite  
38




SCOURTIN Violine 105




SCOURTIN Rose 129




SCOURTIN Blanc 01




SCOURTIN Lin 11




SCOURTIN Naturel 26




SCOURTIN Citrouille  
136




SCOURTIN Turquoise 53




SCOURTIN Brun 23




SCOURTIN Hortensia  
134




SCOURTIN Orage 123




SCOURTIN Rubis 59



SCOURTIN Ficelle 09



SCOURTIN Maïs 37



SCOURTIN Céladon 135



SCOURTIN Ebene 113



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

## Motif d'impression SCOURTIN




SCOURTIN Tourterelle  
138



SCOURTIN Titanium 98



SCOURTIN Lagon 110



SCOURTIN Gris 97



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected