



MIRAGE 2 Perle 96

Cette toile unie envers aluminisé, est idéale pour protéger des rayonnements lumineux.
Précautions d'utilisation : Tissu ne pouvant être installé en zone humide. Nettoyage à sec impératif. Attention : ce tissu n'est pas adapté pour une installation à l'horizontale.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Store enrouleur - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR aluminisé

Poids 200 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien    

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : 55 %

Absorption lumière : 38 %

Transmission lumière : 7 %

Indices thermiques

réflexion solaire : 56 %

absorption solaire : 37 %

Transmission solaire : 7 %

Transmission UV : 5 %

Gtot : Gt 39 % Fc 66 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 6

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne 0

Trame -0.5

Allongement rupture (mm)

Chaîne 25

Trame 23

Résistance rupture (daN)

Chaîne 110

Trame 140



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected