




NATTE bpi 00
Support d'impression



CARRARA Lin 11
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **CARRARA Lin 11**

Ce tissu pare-soleil sert de support d'impression.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m²

Laize 140 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm

Conseils d'entretien     

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------|
| Non feu | M1 / IMO PASS | | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | 0.90 | |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | 5 % | |
| | Absorption lumière : | 94 % | |
| | Transmission lumière : | 1 % | |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 39 % | |
| | absorption solaire : | 48 % | |
| | Transmission solaire : | 13 % | |
| | Transmission UV : | 0 % | |
| | Gtot : | Gt 48 % Fc 69 % | |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 5 | |
| | Boulochage | 5 | |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | Chaîne | -2 |
| | | Trame | -1 |
| | | Martindale (Cycles) | 40000 |
| | Allongement rupture (mm) | Chaîne | 38 |
| | | Trame | 21 |
| | | Résistance rupture (daN) | Chaîne |
| | Trame | | 93 |


Motif d'impression CARRARA




CARRARA Céladon 135



CARRARA Perle 96



CARRARA Vieux rose 64



CARRARA Gris 97



CARRARA Naturel 26



CARRARA Ficelle 09



CARRARA Chamois 111



CARRARA Absinthe 132



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected