



NATTE bpi 00
Support d'impression



ZADIG Pivoine 57
Motif d'impression



Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **ZADIG Pivoine 57**

Ce tissu pare-soleil sert de support d'impression.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m²

Laize 140 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ 117.0 cm ↓ 33.0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------|
| Non feu | M1 / IMO PASS | | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | 0.90 | |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | 5 % | |
| | Absorption lumière : | 94 % | |
| | Transmission lumière : | 1 % | |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 39 % | |
| | absorption solaire : | 48 % | |
| | Transmission solaire : | 13 % | |
| | Transmission UV : | 0 % | |
| | Gtot : | Gt 48 % Fc 69 % | |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 5 | |
| | Boulochage | 5 | |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | Chaîne | -2 |
| | | Trame | -1 |
| | | Martindale (Cycles) | 40000 |
| | Allongement rupture (mm) | Chaîne | 38 |
| | | Trame | 21 |
| | | Résistance rupture (daN) | Chaîne |
| | Trame | | 93 |

Motif d'impression ZADIG



ZADIG Agrume 69



ZADIG Anis 62



ZADIG Bleu 41



ZADIG Cactus 36



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected