



NATTE bpi 00
Support d'impression



TROPIC Terracotta 65
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **TROPIC** **Terracotta 65**

Ce tissu pare-soleil sert de support d'impression.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Coussin - Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m²

Laize 140 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ 58.0 cm ↓ 58.0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------|
| Non feu | M1 / IMO PASS | | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | 0.90 | |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | 5 % | |
| | Absorption lumière : | 94 % | |
| | Transmission lumière : | 1 % | |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 39 % | |
| | absorption solaire : | 48 % | |
| | Transmission solaire : | 13 % | |
| | Transmission UV : | 0 % | |
| | Gtot : | Gt 48 % Fc 69 % | |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 5 | |
| | Boulochage | 5 | |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | Chaîne | -2 |
| | | Trame | -1 |
| | | Martindale (Cycles) | 40000 |
| | Allongement rupture (mm) | Chaîne | 38 |
| | | Trame | 21 |
| | | Résistance rupture (daN) | Chaîne |
| | Trame | | 93 |