



NATTE bpi 00

Ce tissu pare-soleil sert de support d'impression.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens **Raccord** ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.90
Indices optiques	Réflexion lumière :	5 %
	Absorption lumière :	94 %
	Transmission lumière :	1 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	39 %
	absorption solaire :	48 %
	Transmission solaire :	13 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 48 % Fc 69 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-2
	Trame	-1
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	38
	Trame	21
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	150
Trame	93	



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected