

NATTE bpi 00 Support d'impression



RUSTIC Bergamote 121 Motif d'impression





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **RUSTIC Bergamote 121**

Ce tissu pare-solaire sert de support d'impression.

Propriétés techniques



Non fei

Applications Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m²
Laize 280 cm
Sens Contre sens

Raccord $\leftrightarrow_{0.0 \text{ cm}} \updownarrow_{0.0 \text{ cm}}$

Conseils d'entretien 🔯 🖄 🗷 🕑 🛭 Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

| Non feu | M1 / IMO PASS | |
|--------------------|--|-----------------|
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | 0.90 |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | 5 % |
| | Absorption lumière : | 94 % |
| | Transmission lumière : | 1 % |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 39 % |
| | absorption solaire: | 48 % |
| | Transmission solaire: | 13 % |
| | Transmission UV: | 0 % |
| | Gtot: | Gt 48 % Fc 69 % |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 5 |
| | Boulochage | 5 |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | -2 |
| | Trame | -1 |
| | Martindale (Cycles) | 40000 |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | 38 |
| | Trame | 21 |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | 150 |
| | Trame | 93 |
| | | |

Motif d'impression RUSTIC

