NATTE bpi 00
Support d'impression



SABLE Noir 10
Motif d'impression

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

# Support d'impression **NATTE bpi 00**
# Motif d'impression **SABLE Noir 10**

Ce tissu pare-solaire sert de support d'impression.

## Propriétés techniques

Non feu

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

**Composition** 100% polyester FR

**Poids** 230 g/m²

**Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ 0.0 cm ↕ 0.0 cm

**Conseils d'entretien**

**Label** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Non feu | M1 / IMO PASS | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | **0.90** |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | **5 %** |
| | Absorption lumière : | **94 %** |
| | Transmission lumière : | **1 %** |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | **39 %** |
| | absorption solaire : | **48 %** |
| | Transmission solaire : | **13 %** |
| | Transmission UV : | **0 %** |
| | Gtot : | **Gt 48 % Fc 69 %** |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | **5** |
| | Boulochage | **5** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-2** |
| | Trame | **-1** |
| | Martindale (Cycles) | **40000** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **38** |
| | Trame | **21** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **150** |
| | Trame | **93** |

# Motif d'impression SABLE

SABLE Lin 11


SABLE Rose 129

SABLE Sable 67


SABLE Absinthe 132


SABLE Ivoire 115


SABLE Souris 31


SABLE Gris 97


SABLE Jasmin 74

sotexpro

**(Headquarters) SOTEXPRO** - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
**(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO** - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*