



NOCLIN MURA 2334 Cassis 97

Dessin faux uni imprimé sur notre occultant double face NOCLIN, le dessin Mura s'inspire des aspérités et des nuances d'un mur vieilli par le temps pour créer un effet matière subtil.

Propriétés techniques




Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition Polyester enduction acrylique

Poids 380 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien    

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	53 %
	Absorption lumière :	47 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	64 %
	absorption solaire :	36 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 36 % Fc 61 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-1
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	48
	Trame	72
	Résistance rupture (daN)	
Chaîne	51	
Trame	84	



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected