





NOCLIN SIEN 2341 Orage 123

Propriétés techniques



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition Polyester enduction acrylique

Poids $_{380~g/m^2}$ $_{1064~g/m^2}$ Laize $_{280~cm}$

Sens Contre sens Raccord $\leftrightarrow_{cm} \uparrow_{cm}$

Conseils d'entretien 🖼 🗴 ⊗

Minimum commande 5 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	53 %
	Absorption lumière :	47 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	64 %
	absorption solaire :	36 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV:	0 %
	Gtot:	Gt 36 % Fc 61 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-1
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	48
	Trame	72
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	51
	Trame	84