



# OPAQ Anthracite 38

Ce tissu uni occultant est sans classement au feu.

## Propriétés techniques

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

**Composition** 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

**Poids** 280 g/m<sup>2</sup> **Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↓ cm

**Conseils d'entretien**     

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	Non Classé	
Indices optiques	Réflexion lumière :	82 %
	Absorption lumière :	18 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	74 %
	absorption solaire :	26 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
Trame	31	



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected