



OPAQ BPI 00
Support d'impression



SAPHIR Hortensia 134
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **SAPHIR Hortensia 134**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm

Conseils d'entretien     

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Indices optiques

Réflexion lumière : **82 %**

Absorption lumière : **18 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **74 %**

absorption solaire : **26 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 33 % Fc 55 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **5**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0,5**

Trame **0**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **26**


Trame **15**

Résistance rupture (daN)


Chaîne **62**

Trame **31**


Motif d'impression SAPHIR




SAPHIR Naturel 26




SAPHIR Violine 105




SAPHIR Gentiane 16




SAPHIR Aubergine 27




SAPHIR Opéra 104



SAPHIR Absinthe 132



SAPHIR Reflet 140



SAPHIR Acier 18



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected