



# SADYNA Océan 19

Pare-soleil sergé lourd, le SADYNA offre de bonnes performances acoustiques. Il se décline en plusieurs colorations.

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 320 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : <b>0.88</b> Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a <sub>w</sub> ) : <b>0.85</b> Classe d'absorption acoustique (a <sub>w</sub> ) : <b>B</b>
Indices optiques	Réflexion lumière : <b>7 %</b> Absorption lumière : <b>93 %</b> Transmission lumière : <b>0 %</b>
Indices thermiques	réflexion solaire : <b>40 %</b> absorption solaire : <b>51 %</b> Transmission solaire : <b>9 %</b> Transmission UV : <b>0 %</b> Gtot : <b>Gt 44 % Fc 75 %</b>
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) <b>3</b> Boulochage <b>2-3</b> Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne <b>-1.5</b> Trame <b>0</b> Martindale (Cycles) <b>20000</b> Allongement rupture (mm) Chaîne <b>24</b> Trame <b>22</b> Résistance rupture (daN) Chaîne <b>150</b> Trame <b>160</b>



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected