



SETO MILO Châtaigne 55

Tissu siège

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Siège - Chemins de lit - Rideaux - Coussin - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 420 g/m² Laize 150 cm

Sens Sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien      

Labels France Terre Textile (R016)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / IMO PASS

Résistance

| | |
|------------------------------|-------|
| Boulochage | 4 |
| Stabilité dimensionnelle (%) | |
| Chaîne | -2 |
| Trame | -1 |
| Martindale (Cycles) | 70000 |
| Allongement rupture (mm) | |
| Chaîne | 27 |
| Trame | 22 |
| Résistance rupture (daN) | |
| Chaîne | 110 |
| Trame | 100 |



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected