



**SIENTO RECYCLE UNI**  
Naturel 26  
Support d'impression



**MURA DUNE 170**  
Motif d'impression

## Support d'impression **SIENTO** **RECYCLE UNI Naturel 26** Motif d'impression **MURA DUNE 170**

Naté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin

### Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique



Tissus recyclés

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Siège - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

**Composition** 80% polyester FR recyclé / 20% polyester FR

**Poids** 330 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 290 cm

**Sens** Contre sens ou sens normal

**Raccord** ↔ 13.0 cm ↓ 13.0 cm

**Conseils d'entretien**

**Label** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : <b>0.73</b>
Indices optiques	Réflexion lumière : <b>52 %</b>
	Absorption lumière : <b>40 %</b>
	Transmission lumière : <b>8 %</b>
Indices thermiques	réflexion solaire : <b>61 %</b>
	absorption solaire : <b>24 %</b>
	Transmission solaire : <b>15 %</b>
	Transmission UV : <b>3 %</b>
	Gtot : <b>Gt 37 % Fc 63 %</b>
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) <b>6</b>
	Boulochage <b>4-5</b>
	Stabilité dimensionnelle (%)
	Chaîne <b>-1,5</b>
	Trame <b>-1,5</b>
	Martindale (Cycles) <b>90000</b>
	Allongement rupture (mm)
	Chaîne <b>41</b>
	Trame <b>44</b>
	Résistance rupture (daN)
	Chaîne <b>180</b>
Trame <b>150</b>	

# Motif d'impression MURA



MURA NOIR 10



MURA GLACIER 43



MURA MASTIC 48



MURA GRENAT 56



MURA OLIVE 61



MURA SAPHIR 106



MURA TERRE 107



MURA ROSE 129



MURA MINERAL 157



MURA ETAIN 180



MURA SAVANE 185



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*