COLLIOURE

COLLIOURE Blanc 01


COLLIOURE Ivoire 02


COLLIOURE Ardoise 08

COLLIOURE Terre 107


COLLIOURE Lin 11

COLLIOURE Chamois 111


COLLIOURE Eucalyptus 117


COLLIOURE Noir 12


COLLIOURE Navy 120

COLLIOURE Bergamotte 121


COLLIOURE Pervenche 13

COLLIOURE Absinthe 132

COLLIOURE Saumon 143

COLLIOURE Cacao 168


COLLIOURE Miel 17


COLLIOURE Brun 23


COLLIOURE Marine 25


COLLIOURE Naturel 26

COLLIOURE Aubergine 27


COLLIOURE Souris 31

COLLIOURE Glacier 43

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

COLLIOURE Chataigne 55

COLLIOURE Arctique 58

COLLIOURE Tomette 60


COLLIOURE Olive 61


COLLIOURE Agrume 69


COLLIOURE Océan 91


COLLIOURE Mandarine 93


COLLIOURE Titanium 98



COLLIOURE Pêche 52

Ce tissu uni sergé se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris

Propriétés techniques

Non feu Thermique

Applications	Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau
Composition	100 % polyester FR
Poids	270 g/m² **Laize** 140 cm / 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Conseils d'entretien	60
Labels	France Terre Textile (R016)
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indice optique	Réflexion lumineuse	**64 %**
	Absorption lumineuse	**19 %**
	Transmission lumineuse	**17 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**64 %**
	Absorption solaire	**17 %**
	Transmission solaire	**19 %**
	Transmission UV	**3 %**
	Gtot	**Gt 36 % Fc 61 %**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-3**
	Trame	**-0.5**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**26**
	Trame	**28**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**100**
	Trame	**160**