BIOSAT

BIOSAT Bpi 00

BIOSAT Blanc 01

BIOSAT Ivoire 02

BIOSAT Safran 05

BIOSAT Mandarine 06

BIOSAT Violine 105

BIOSAT Lin 11

BIOSAT Lagon 110

BIOSAT Lilas 19

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

BIOSAT Blé 26

BIOSAT Glacier 43

BIOSAT Pacifique 54

BIOSAT Arctique 58

BIOSAT Anis 62







BIOSAT Pervenche 13

Conjuguez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

Propriétés techniques

Non feu · Acoustique · Antibactérien · Antiviral · Thermique

Applications	Parois japonaises - Rideau de séparation - Rideaux - Store bateau
Composition	polyester/polyester FR bioactive
Poids	135 g/m² 378 g/ml **Laize** 280 cm
Sens	Contresens
Conseils d'entretien	60
Labels	France Terre Textile (R016)
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	**0.72**
Indice optique	Réflexion lumineuse	**15 %**
	Absorption lumineuse	**81 %**
	Transmission lumineuse	**4 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**41 %**
	Absorption solaire	**37 %**
	Transmission solaire	**22 %**
	Transmission UV	**6 %**
	Gtot	**Gt 44 % Fc 74 %**
Antibactérien	Oui	
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**4**
	Boulochage	**5**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-0.5**
	Trame	**-0.5**
	Martindale (Cycles)	**14000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**43**
	Trame	**37**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**42**
	Trame	**129**