# BOREAL


BOREAL Bpi 00

BOREAL Blanc 01


BOREAL Crème 02


BOREAL Bordeaux 04


BOREAL Noir 10


BOREAL Nuit 128

BOREAL Indigo 144

BOREAL Faience 149


BOREAL Orange 15

**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*


BOREAL Acier 18

BOREAL Cactus 36


BOREAL Moutarde 47


BOREAL Mastic 48

BOREAL Cuivre 50


BOREAL Turquoise 53


BOREAL Terracotta 65


BOREAL Chocolat 70


BOREAL Prune 84

BOREAL Emeraude 88

BOREAL Océan 91


BOREAL Mousse 92

**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*


BOREAL Taupe 95


BOREAL Gris 97

BOREAL Titanium 98



# BOREAL Fuchsia 33

Ce tissu uni se décline autour d'une gamme de plusieurs coloris, il répond à tous les styles et ambiances.

## Propriétés techniques

Non feu · Acoustique · Thermique

| | |
|---|---|
| **Applications** | Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 100% polyester FR |
| **Poids** | 260 g/m² 754 g/ml **Laize** 290 cm |
| **Sens** | Sens normal ou contresens |
| **Conseils d'entretien** | 60 |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 1 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.88** |
| | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | **0.9** |
| | Classe d'absorption acoustique | **A** |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **55 %** |
| | Absorption lumineuse | **45 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **53 %** |
| | Absorption solaire | **47 %** |
| | Gtot | **Gt 40 % Fc 67 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **6** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **0** |
| | Trame | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **17** |
| | Trame | **27** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **87** |
| | Trame | **110** |