



# LY Blanc 01

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

## Propriétés techniques



Non feu



Voilage

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester/polyester FR

### Poids

90 g/m² 261 g/ml **Laize** 290 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                              |                 |
|-------------------|------------------------------|-----------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1           |                 |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse          | 33 %            |
|                   | Absorption lumineuse         | 2 %             |
| Indice thermique  | Transmission lumineuse       | 65 %            |
|                   | Réflexion solaire            | 32 %            |
|                   | Absorption solaire           | 4 %             |
|                   | Transmission solaire         | 64 %            |
|                   | Transmission UV              | 50 %            |
|                   | Gtot                         | Gt 48 % Fc 81 % |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)  | 6               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%) |                 |
|                   | Chaîne                       | 0               |
|                   | Trame                        | 0               |
|                   | Allongement rupture (mm)     |                 |
|                   | Chaîne                       | 69              |
|                   | Trame                        | 58              |
|                   | Résistance rupture (daN)     |                 |
|                   | Chaîne                       | 47              |
|                   | Trame                        | 24              |