



# SIENTO LITO Sahara 169

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

## Propriétés techniques

Non feu  Tissus recyclés

| | |
|---|---|
| **Applications** | Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau |
| **Composition** | 100% polyester FR dont 90% de matière recyclée |
| **Poids** | 335 g/m² **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Contresens |
| **Conseils d'entretien** | |
| **Labels** | France Terre Textile (R016) |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2) |
| **Minimum commande** | 1 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.76** |
| | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | **0.7** |
| | Classe d'absorption acoustique | **C** |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **48 %** |
| | Absorption lumineuse | **41 %** |
| | Transmission lumineuse | **11 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **55 %** |
| | Absorption solaire | **25 %** |
| | Transmission solaire | **20 %** |
| | Transmission UV | **2 %** |
| | Gtot | **Gt 39 % Fc 67 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **5** |
| | Boulochage | **1** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-1** |
| | Trame | **-0.5** |
| | Martindale (Cycles) | **20000** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **49** |
| | Trame | **34** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **140** |
| | Trame | **79** |