



# SOFTLINE Blanc 01

Toile légère et souple au toucher peau de pêche, idéal pour filtrer légèrement la lumière dans une pièce. La Softline peut également être utilisée en doublure pour apporter une finition supplémentaire à l'envers de vos doubles-rideaux.

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique

### Applications

Doublure - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100% polyester FR

### Poids

80 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 300 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                              |                        |
|-------------------|------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1           |                        |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse          | <b>63 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse         | <b>5 %</b>             |
|                   | Transmission lumineuse       | <b>32 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire            | <b>63 %</b>            |
|                   | Absorption solaire           | <b>5 %</b>             |
|                   | Transmission solaire         | <b>32 %</b>            |
|                   | Transmission UV              | <b>25 %</b>            |
|                   | Gtot                         | <b>Gt 37 % Fc 62 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)  | <b>6</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%) |                        |
|                   | Chaîne                       | <b>-0.5</b>            |
|                   | Trame                        | <b>-0.5</b>            |
|                   | Allongement rupture (mm)     |                        |
|                   | Chaîne                       | <b>25</b>              |
|                   | Trame                        | <b>10</b>              |
|                   | Résistance rupture (daN)     |                        |
|                   | Chaîne                       | <b>45</b>              |
|                   | Trame                        | <b>23</b>              |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*