



# BIOSAT Bpi 00

Conjuguez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

## Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Antibactérien



Antiviral



Thermique

### Applications

Parois japonaises - Rideau de séparation - Rideaux - Store bateau

### Composition

polyester/polyester FR bioactive

### Poids

135 g/m² 378 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                          |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Classement au feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |              |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                                   | <b>0.72</b>  |
| Antibactérien     | Oui                                                                      |              |
| Résistance        | Boulochage                                                               | <b>5</b>     |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |              |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>-0.5</b>  |
|                   | Trame                                                                    | <b>-0.5</b>  |
|                   | Martindale (Cycles)                                                      | <b>14000</b> |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                 |              |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>43</b>    |
|                   | Trame                                                                    | <b>37</b>    |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                 |              |
|                   | Chaîne                                                                   | <b>42</b>    |
|                   | Trame                                                                    | <b>129</b>   |

