



# BORNEO 00

## Propriétés techniques



Non feu   Acoustique   Thermique

- Applications** Rideaux - Store bateau
- Composition** 100 % polyester FR
- Poids** 440 g/m² 1232 g/ml
- Sens** Sens normal ou contresens

**Conseils d'entretien**



**Certifications** OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                            |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno            |                        |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                     | <b>0.89</b>            |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.9</b>             |
|                   | Classe d'absorption acoustique                             | <b>A</b>               |
| Indice optique    | Réflexion lumineuse                                        | <b>60 %</b>            |
|                   | Absorption lumineuse                                       | <b>40 %</b>            |
| Indice thermique  | Réflexion solaire                                          | <b>56 %</b>            |
|                   | Absorption solaire                                         | <b>44 %</b>            |
|                   | Gtot                                                       | <b>Gt 39 % Fc 65 %</b> |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>6</b>               |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)                               |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>-0.5</b>            |
|                   | Trame                                                      | <b>0</b>               |
|                   | Allongement rupture (mm)                                   |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>31</b>              |
|                   | Trame                                                      |                        |
|                   | Résistance rupture (daN)                                   |                        |
|                   | Chaîne                                                     | <b>130</b>             |
|                   | Trame                                                      | <b>250</b>             |